



Midtjysk Mørtelfabrik a.m.b.a.,  
Sandagervej 32, 7400 Herning  
År 11

### EN 998-1

Receptmørtel type GP,  
pudsmørtel til udvendig  
brug

Brandbarhed: Klasse A1  
Vandabsorption: W0 (ikke  
specificeret)  
Dampdiffusionskoefficient:  
NPD  
Vedhæftning: NPD  
Varmeledningsevne/densitet:  
NPD  
Frostfasthed: Passivt miljø

### EN 998-2

Receptmørtel type G  
Muremørtel til udvendig brug i  
elementer, der ikke er  
underlagt statiske krav

Blandingsforhold: 7,7%  $\text{Ca(OH)}_2$ ,  
92,3% sand  
Klorid-indhold: < 0,1 vægt%  
Brandbarhed: Klasse A1  
Vandabsorption: NPD  
Dampdiffusionskoefficient: NPD  
Varmeledningsevne/densitet:  
NPD  
Frostfasthed: Passivt miljø

### Fabriksfremstillet 7,7% kalktilpasset vådmørtel Bakkesandsmørtel

Åbningstid: Mørtlens åbningstid er  
ubegrænset, så længe vandindholdet  
er over 7%, og der ikke er tilsat  
hydraulisk materiale (cement o.l.).

Mørtlen er produceret i  
overensstemmelse med  
forudsætningerne i DS/INF 167  
2015

Produktionsdato: Se emballage eller  
følgeseddel.

Virksomhedens produktion af mørtel  
er certificeret iht.DS/INF 167 2015  
EN 998-2: 2016, EN 998-1: 2016

