



**Midtjysk Mørtelfabrik a.m.b.a.,  
Sandagervej 32, 7400 Herning  
År 11**

**EN 998-1**

Receptmørtel type GP,  
pudsmørtel til udvendig brug

Brandbarhed: Klasse A1  
Vandabsorption: W0 (ikke specificeret)  
Dampdiffusionskoefficient: NPD  
Vedhæftning: NPD  
Varmeledningsevne/densitet: NPD  
Frostfasthed: Passivt Miljø

**Fabriksfremstillet 5,1% kalktilpasset vådmørtel  
0-2mm mørtel**

Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset, så længe vandindholdet er over 7%, og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.l.).

Kornkurve :	Gennemfaldsprocenter:
Maskevidde	
2	97-100
1	95-100
0,5	70-92
0,25	7-35
0,125	0-15
0,075	0-7

Kalkindhold: 5,1%  $\text{Ca(OH)}_2$ .

Vejledning om iblanding af cement kan ses i ”Murerhåndbogen”.

Produktionsdato: Se emballage eller følgeseddel.

Virksomhedens produktion af mørtel er certificeret iht.DS/INF 167 2015. EN998-2: 2016, DS/EN 998-1: 2016

