



**Midtjydsk Mørtelfabrik a.m.b.a.,
Sandagervej 32, 7400 Herning
År 11**

EN 998-1

Receptmørtel type GP,
pudsmørtel til udvendig brug

Brandbarhed: Klasse A1
Vandabsorption: W0 (ikke specificeret)
Dampdiffusionskoefficient: NPD
Vedhæftning: NPD
Varmeledningsevne/densitet: NPD
Frostfasthed: Passivt Miljø

**Fabriksfremstillet 6,6% kalktilpasset vådmørtel
0-2mm mørtel**

Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset, så længe vandindholdet er over 7%, og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.l.).

Kornkurve:

Maskevidde	Gennemfaldsprocenter:
2	97-100
1	95-100
0,5	70-92
0,25	7-35
0,125	0-15
0,075	0-7

Kalkindhold: 6,6% $\text{Ca}(\text{OH})_2$.

Vejledning om iblanding af cement kan ses i ”Murerhåndbogen”.

Produktionsdato: Se emballage eller følgesedlen.

Virksomhedens produktion af mørtel er certificeret iht. DS/INF 167 2015. EN998-2: 2016, EN 998-1: 2016

