



**Midtjysk Mørtelfabrik a.m.b.a.,
Sandagervej 32, 7400 Herning
År 11**

EN 998-2
Receptmørtel type G,
muremørtel til udvendig brug i elementer,
der er underlagt statiske krav

Blandingsforhold: 3,5% Ca(OH)₂, 96,5% sand
Klorid-indhold: < 0,1 vægt%
Brandbarhed: Klasse A1
Vandabsorption: NPD
Dampdiffusionskoefficient: NPD
Varmeledningsevne/densitet: NPD
Frostfasthed: Passivt miljø

**Fabriksfremstillet 3,5 % kalktilpasset vådmørtel
Bakkesandsmørtel**

Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset, så længe vandindholdet er over 7%, og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.l.).

Mørtlen er produceret i overensstemmelse med forudsætningerne i DS/INF 167 2015

Ved korrekt iblanding af cement kan DS/INF 167 2015. relation mellem blandingsforhold for KC-mørtler og styrker anvendes.

Vejledning om iblanding af cement findes i "Murerhåndbogen".

Produktionsdato: Se emballage eller følgeseddel.

Virksomhedens produktion af mørtel er certificeret iht. DS/INF 167 2015 samt DS/EN998-2: 2016, DS/EN 998-1: 2016

