

Anvendelse	Blandingsforhold Cement : sand		Materialeforbrug pr. m ³		Forventet trykstyrke Mpa
	Efter vægt	Efter rumfang	Cement (kg)	Bakkesand/murergrus/ Støbesand (m ³)	
	Basis og Rapid	Basis og Rapid			
Kælder, garage	1 : 5	1 : 4	340	1,20	10
Almindeligt afretningslag i parcelhus til belægning	1 : 4	1 : 3,5	380	1,20	20
Slidlag i fodergange Industrihaller Lagerhaller	1 : 3,5	1 : 3	430	1,20	25
Slidlag i stier og båse til landbrug	1 : 3	1 : 2,5	500	1,15	30