



ARU-10 Hæftemørtel

Produktbeskrivelse:

Fabriksfremstillet, vandafvisende, fiberarmeret og mineralisk tørmørtel. CS IV jvf. DIN EN 998-1. Mørtelgruppe P III jvf. DIN 18550.

Sammensætning:

ARU-10 Hæftemørtel består af tørret natursand, cement, kalkhydrat og derudover additiver for bedre bearbejdning, vedhæftning og vandafvisende egenskaber.

Anvendelse:

ARU-10 Hæftemørtel er en fiberarmeret hæftemørtel til brug som puds eller netpuds på betonflader, murværk, mineralske underlag såvel som på bæredygtige, pudsede facader eller som filtpuds på nævnte. Hæftemørtlen kan derudover bruges til udfyldning af fuger (max. 10-15 mm), udjævning af uensartede overflader og til armering på stive isoleringsplader (eks. XPS). Grundet den meget høje vedhæftningsevne er ARU-10 Hæftemørtel også velegnet til brug i rum udsat for høj luftfugtighed samt rum med høj trafikbelastning.

Forbrug:

ca. 1,4 kg/m² pr. mm (Kornstr. 0,8 mm)

Udførelse:

ARU-10 Hæftemørtel kan blandes i tvangsblender eller med piskeris. Sækkens indhold blandes med ca. 5,0 L vand og omrøres i min. 5 minutter til rette konsistens er opnået. Lad hvile i 5 minutter og omrør igen hvis nødvendigt. Som hæftebro til efterfølgende lag af anden puds, påføres ARU-10 Hæftemørtel med tandspartel.

Ved brug af ARU-10 Hæftemørtel som pudsafslutning på en facade, anbefales det at bruge armeringsnet som forstærkning, da der ellers kan opstå svindrevner. Armeringsnettet skal i så fald ligge i pudslaget yderste 1/3-del.

I perioder med høje temperaturer skal pudsens overflade holdes let fugtig og generelt beskyttes mod for hurtig udtørring og generelt vejrlig. Efterfølgende maling af den pudsede overflade må tidligst ske efter 10 dages hærdetid.

Teknisk datablad

Tekniske data:

Kriterium	Værdi/enhed
Mørtelgruppe	P III jvf. DIN 18550 (EN 998-1)
Trykstyrke	> 10 MPa
Åbningstid	60 min (ved 20 °C)
Varmeledningsevne (λ 10, dry, mat)	$w < 0,5 \text{ kg/m}^2 \text{ h0,5}$
Vandabsorptionskoefficient	ca. 0,61 W/mK
Vandtilsætning	ca. 5,0 L/sæk
Lagtykkelse	1-5 mm
Brandklasse	Euroklasse A1

Emballage:

I papirsække à 25 kg

OBS:

Frisk påført mørtel skal beskyttes mod regn, frost, direkte sol og hård vind. Høj fugtighed og lave temperaturer kan forlænge tørretiden. Mørtlen må ikke anvendes ved temperaturer under + 5 °C. Vær opmærksom på meldinger om nattefrost. Generelt anbefales det, at mørtlen påføres i en periode med godt vejr. Udsættes mørtlen tidligt i tørreprocessen for dårlige vejrforhold, kan det give farveforskelle og pletter i overfladen.

Mørtlen skal være helt tør før eventuel overmaling. For at undgå farvevariationer anbefales det, at man køber al den nødvendige maling på én gang, så det leveres fra samme batch.

Råd om sikkerhed:

ARU-10 Hæftemørtel indeholder cement og reagerer alkalisk mod fugt. Forholdsregler: Lokalirriterende, irriterer huden, risiko for øjenskade. Opbevares uden for børns rækkevidde. Undgå indånding af støv og hudkontakt.

I tilfælde af at produktet kommer i kontakt med øjnene, skyl dem da straks og kontakt eventuelt en læge. Brug egnede handsker og beskyttelsesbriller. Ved indtagelse kontakt straks en læge.

Bortskaffelse:

Emballagen skal være tømt for indhold, før den kasseres på genbrugsstationen. Bortskaffes selve produktet, klassificeres det som byggeaffald.

Kvalitetskontrol:

Alle vores produkter udvikles og overvåges løbende. Den ovennævnte rådgivning om produktet er tiltænkt som vejledning og er baseret på vores erfaringer og udviklingsarbejde af produktet. SCHWEPA kan ikke holdes til ansvar for udført arbejde med afvigelser fra ovennævnte vejledning, herunder forkert opbevaring og brug af produktet. Før arbejdets påbegyndelse skal underlaget altid vurderes af en fagmand, så der sikres rette temperatur og hæfteevne på underlaget. De gældende standarder, godkendelser og retningslinjer for arbejdet skal altid overholdes. C m.m. kan altid kontaktes i forbindelse med tekniske spørgsmål.