



**Midtjysk Mørtelfabrik a.m.b.a.,  
Sandagervej 32, 7400 Herning  
År 11**

**EN 998-2**  
Receptmørtel type G,  
muremørtel til udvendig brug i elementer,  
der er underlagt statiske krav

Blandingsforhold: 5,1% Ca(OH)<sub>2</sub>, 94,9% sand  
Klorid-indhold: < 0,1 vægt%  
Brandbarhed: Klasse A1  
Vandabsorption: NPD  
Dampdiffusionskoefficient: NPD  
Varmeledningsevne/densitet: NPD  
Frostfasthed: Passivt miljø

**Fabriksfremstillet 5,1% kalktilpasset vådmørtel**  
Bakkesandsmørtel

Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset, så længe vandindholdet er over 7%, og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.l.).

Mørtlen er produceret i overensstemmelse med forudsætningerne i DS/INF 167 2021

Ved korrekt iblanding af cement kan DS/INF 167 2021. relation mellem blandingsforhold for KC-mørtler og styrker anvendes.

Vejledning om iblanding af cement findes i "Murerhåndbogen".

Produktionsdato: Se emballage eller følgeseddel.

Virksomhedens produktion af mørtel er certificeret iht. DS/INF 167 2021. samt DS/EN998-2: 2016, DS/EN 998-1: 2016.

