



Midtjydsk Mørtelfabrik a.m.b.a.,
Sandagervej 32, 7400 Herning
År 11

EN 998-1

Receptmørtel type GP,
pudsmørtel til udvendig
brug

Brandbarhed: Klasse A1
Vandabsorption: NPD
Dampdiffusionskoefficient:
NPD
Vedhæftning: NPD
Varmeledningsevne/densitet:
NPD
Frostfasthed: Passivt miljø

EN 998-2

Receptmørtel type G
Muremørtel til udvendig brug i
elementer, der er underlagt
statiske krav

Blandingsforhold: 6,6% Ca(OH)₂,
93,4% sand
Klorid-indhold: < 0,1 vægt%
Brandbarhed: Klasse A1
Vandabsorption: NPD
Dampdiffusionskoefficient: NPD
Varmeledningsevne/densitet:
NPD
Frostfasthed: Passivt miljø

Fabriksfremstillet 6,6% kalktilpasset vådmørtel

Bakkesandsmørtel

Åbningstid: Mørtlens åbningstid er
ubegrænset, så længe vandindholdet
er over 7%, og der ikke er tilsat
hydraulisk materiale (cement o.l.).

Mørtlen er produceret i
overensstemmelse med
forudsætningerne i DS/INF 167
2021

Ved korrekt iblanding af cement kan
DS/INF 167 2021. relation mellem
blandingsforhold for KC-mørtler og
styrker anvendes.

Vejledning om iblanding af cement
findes i "Murerhåndbogen".

Produktionsdato: Se emballage eller
følgerseddel.

Virksomhedens produktion af mørtel
er certificeret iht. DS/INF 167 2021
EN998-2: 2016, DS/EN 998-1: 2016

