



**Midtjyds Mørtelfabrik a.m.b.a.,
Sandagervej 32, 7400 Herning
År 11**

EN 998-2
Receptmørtel type G,
muremørtel til udvendig brug i elementer,
der ikke er underlagt statiske krav

Blandingsforhold: 9,0 % Ca(OH)_2 , 91,0% sand
Klorid-indhold: < 0,1 vægt%
Brandbarhed: Klasse A1
Vandabsorption: NPD
Dampdiffusionskoefficient: NPD
Varmeledningsevne/densitet: NPD
Frostfasthed: Passivt miljø

Fabriksfremstillet 9,0% kalktilpasset vådmørtel
Bakkesandsmørtel

Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset, så længe vandindholdet er over 7%, og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.l.).

Mørtlen er produceret i overensstemmelse med forudsætningerne i DS/INF 167 2021

Produktionsdato: Se emballage eller følgeseddel.

Virksomhedens produktion af mørtel er certificeret iht. DS/INF 167 2021. EN 998-2: 2016, EN 998-1: 2016

