



**Midtjysk Mørtelfabrik a.m.b.a.,
Sandagervej 32, 7400 Herning
År 11**

EN 998-1

Receptmørtel type GP,
pudsmørtel til udvendig brug

Brandbarhed: Klasse A1

Vandabsorption: NPD

Dampdiffusionskoefficient: NPD

Vedhæftning: NPD

Varmeledningsevne/densitet: NPD

Frostfasthed: Passivt Miljø

Fabriksfremstillet 9,0 % kalktilpasset vådmørtel

0-2mm mørtel

Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset, så længe vandindholdet er over 7%, og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.l.).

Kornkurve:

Maskevidde Gennemfaldsprocenter:

2 97-100

1 95-100

0,5 70-92

0,25 7-35

0,125 0-15

0,063 0-7

Kalkindhold: 9,0% $\text{Ca}(\text{OH})_2$.

Produktionsdato: Se emballage eller følgeseddel.

Virksomhedens produktion af mørtel er certificeret iht. EN 998-1: 2016. Annex ZA.1

