

MARMORPUDS PREMIUM K

Produktbeskrivelse:

SCHWEPA Marmorpuds Premium K er en højeffektiv, mineralsk tørmørtel P II iflg. DIN V 18850 CS II, DIN EN 998-1.

Sammensætning:

SCHWEPA Marmorpuds Premium K består af tørret brillianthvid marmorsand, hvid kalk, hvid cement og additiver for lettere forarbejdning samt bedre hæfteevne og vandafvisning.

Anvendelse:

SCHWEPA Marmorpuds Premium K har til formål at skabe en langtidsholdbar og solid overflade på husets facader eller som yderste del af SCHWEPA facadeisoleringssystem.

Forbrug:

Kornstr.: 0,5 mm	ca. 2,4 kg/m ²	ca. 14,7 m ² /Sæk	25 kg/Sæk
Kornstr.: 1 mm	ca. 3,0 kg/m ²	ca. 13,1 m ² /Sæk	25 kg/Sæk
Kornstr.: 1,5 mm	ca. 3,5 kg/m ²	ca. 10,4 m ² /Sæk	25 kg/Sæk
Kornstr.: 2 mm	ca. 4,0 kg/m ²	ca. 8,3 m ² /Sæk	25 kg/Sæk
Kornstr.: 2,5 mm	ca. 4,5 kg/m ²	ca. 6,3 m ² /Sæk	25 kg/Sæk

Udførelse:

Underlaget skal være mineralsk rent, tørt, støvfrit og frit for løst puds og limrester. Bruges pudsen i forbindelse med SCHWEPA facadeisoleringssystem, er det vigtigt, at underlaget har fået lov til at tørre/hærde. Forud for brug af Marmorpuds Premium K anbefales det, at man grunder med ARU-200 kvartsgrunder. ARU-200 kvartsgrunder skal som udgangspunkt altid bruges til forbehandling af underlaget.

SCHWEPA Marmorpuds Premium K kan blandes med eksempelvis tvangsblender eller ved brug af piskeris. Indholdet af posen blandes med 6,5-7,0 L rent vand og omrøres til blandingen er klumpfri. Efter omrøring skal blandingen stå i ca. 10 minutter, før den igen omrøres. Justér eventuelt med yderligere tilsætning af vand.

Strukturen opnås med glittebræt. Arbejd mens pudsen er frisk påført.

Farve:

SCHWEPA Marmorpuds Premium K er brillianthvid, men kan leveres i 150 farver.

Teknisk datablad

Tekniske data:

Vandforbrug:	ca. 6,5 - 7,0 l/Sæk	Trykstyrke:	ca. 3,1 N/mm ²
		Varmeledningsevne:	ca. 0,66 W/mK
Vandabsorption:	w < 0,5 kg/m ² h ^{0,5}	Diffusionsmodstand (μ):	≤ 25

Emballage:

I papirsække à	25 kg	Kornstr: 0,5 mm	Varenr. 00100050	48 Sække/palle
		Kornstr.: 1 mm	Varenr. 00100051	
		Kornstr: 1,5 mm	Varenr. 00100052	
		Kornstr: 2 mm	Varenr. 00100054	
		Kornstr: 2,5 mm	Varenr. 00100053	

OBS:

Frisk påført puds skal beskyttes mod regn, frost, direkte sol og hård vind. Høj fugtighed og lave temperaturer kan forlænge tørretiden. Pudsen må ikke anvendes i temperaturer under + 5 °C. Vær opmærksom på meldinger om nattefrost. Generelt anbefales det, at slutpudsen påføres i en periode med godt vejr. Udsættes pudsen tidligt i tørreprocessen for dårlige vejforhold, kan det give farveforskelle og pletter i overfladen.

Pudsen skal være helt tør før eventuel overmaling. For at undgå farvevariationer anbefales det, at man køber al den nødvendige maling på én gang, så det leveres fra samme batch.

Råd om sikkerhed:

SCHWEPA Marmorpuds Premium K indeholder kalk og hvid cement og reagerer alkalisk mod fugt. Forholdsregler: Lokalirriterende, irriterer huden, risiko for øjenskade. Opbevares uden for børns rækkevidde. Undgå indånding af støv og hudkontakt.

I tilfælde af at produktet kommer i kontakt med øjnene, skyl dem da straks og kontakt eventuelt en læge. Brug egnede handsker og beskyttelsesbriller. Ved indtagelse kontakt straks en læge.

Bortskaffelse:

Emballagen skal være tømt for indhold, før den kasseres på genbrugsstationen. Bortskaffes selve produktet, klassificeres det som byggeaffald.

Kvalitetskontrol:

Alle vores produkter udvikles og overvåges løbende. Den ovennævnte rådgivning om produktet er tiltænkt som vejledning og er baseret på vores erfaringer og udviklingsarbejde af produktet. SCHWEPA kan ikke holdes til ansvar for udført arbejde med afvigelser fra ovennævnte vejledning, herunder forkert opbevaring og brug af produktet. Før arbejdets påbegyndelse skal underlaget altid vurderes af en fagmand, så der sikres rette temperatur og hæfteevne på underlaget. De gældende standarder, godkendelser og retningslinjer for arbejdet skal altid overholdes. C m.m. kan altid kontaktes i forbindelse med tekniske spørgsmål.